

Staldmåtte (SH)

Staldmåtten er en 3 cm tyk gummimatte til hesteboks, staldgang og strigleplads i indendørs stalde samt til udebokse og løsdribsstalde. Den består af ELT-granulat, altså gummigranulat fra genbrugte dæk. Granulatet bindes med polyurethan og presses kompakt. Måtten giver en let affjedring under hoven og er skridhæmmende, også når den er våd.

Måtterne lægges uden lim i frit forbandt på et stabilt og stort set jævnt underlag. Arealet skal have kantsikring hele vejen rundt. Urin, der ikke bindes, må ikke blive stående på måtterne. Urinen bindes med strøelse på måtterne eller i et særskilt toilethjørne med strøelse. Alternativt urinerer hesten i en åben paddock. Der skal fortsat være strøelse i liggeområdet.

Produktdata

Farve	Antracit
Montering	Frit forbandt
Udvendige mål	1000 x 500 x 30 mm

Vægt	12.5 kg/styk = 25 kg/m²
Omregning	1 m² = 2 styk
Effektivt mål	100 x 50 x 3 cm 0,50 m²

Egenskaber




Farve Antracit

Antracit er en dyb sortgrå farve. Tonen er kraftig og dominerende og virker nøgtern og tidløs. Den passer ind i både moderne og industrielt prægede omgivelser. Farven er det sorte gummigranulats egen farve. Granulatet stammer fra genanvendelse af dæk og er bundet med et farveløst bindemiddel. Nye plader er i starten dybsorte og kan med tiden blive lidt lysere under påvirkning af UV-lys.




Materiale

Produktet fremstilles af rensat ELT-gummigranulat med en fin til mellemstor kornstørrelse på 0,8–2,5 mm. Betegnelsen ELT står for »End of Life Tyres«. Granulatet kommer fra oparbejdning og genanvendelse af udtjente dæk og består af naturgummi (NR) og styren-butadien-gummi (SBR). Som bindemiddel anvendes polyurethan (PU). I de sorte og antracitfarvede udgaver er bindemidlet farveløst; i de farvede udgaver er det tilsat farve og lægger sig som et farvelag om de sorte korn, som forbliver sorte inde. Overfladen er fint struktureret.



Montering

Ved frit forbandt ligger fliserne løst og tæt op ad hinanden uden indbyrdes forbindelse. Rækkerne er forskudt uregelmæssigt i forhold til hinanden. Dermed mødes der ikke fire flisehjørner i samme punkt, og stødfugerne er ikke gennemgående fra række til række. Flisernes egen vægt og friktionen mod underlaget begrænser sideværts bevægelser. Gentagne belastninger og temperaturskift kan dog gradvist forskyde fliserne. En kantsikring eller en væg begrænser denne vandring og modvirker, at fugerne åbner sig.



Underside

I undersiden er der formet en struktur af ca. 5 mm høje, hule, kvadratiske fødder, som er forbundet med smalle ribber. Flisen hviler på fødderne. I det lave mellemrum mellem flise og underlag kan væske løbe af med faldet, og luften kan cirkulere. Flisen lægges på et fast, bærende underlag. Følg lægningsvejledningen.

Staldmåtte (SH)

Egenskaber



Efl

Brændbar.



UV-stabiliseret

ELT-granulat er UV-stabiliseret. Enkelte farvetoner i farvelaget kan ændre sig lidt udendørs.



Indendørs og beskyttet udendørs brug

Til indendørs og beskyttede udendørs arealer. Undgå stående vand og vedvarende opfugtning.



Grænseværdier for skadelige stoffer overholdt

Overholder EU's grænseværdier for skadelige stoffer. Den indledende gummilugt aftager.

Tekniske data

De vigtigste tekniske egenskaber ved WARCO-produkterne vurderes på en skala fra 1 til 5. Dermed kan produkter til samme anvendelse sammenlignes direkte. Den pågældende produktside forklarer, hvordan skalaværdierne fastlægges.

Støtdabsorbering og vibrationsdæmpning, trinlydsdæmpning – Niveau 2: moderat dæmpning

Slidstyrke – Niveau 5: skalaens højeste niveau (BS 7188)

Vandgennemtrængelighed (DS/EN 12616) – Niveau 2: infiltration op til 10 mm/h (10 l/(m²·h))

Varmeisolering – Niveau 3: varmeledningsevne ca. 0,11 W/(m·K)

Glattholdighed (DS/EN 16165) – Niveau 3: gennemsnitlig slipvinkel ca. 15°, klasse R10

Dynamisk friktion, klasse DS (DS/EN 14041) – Niveau 2: dynamisk friktionskoefficient ca. 0,38

Trykstyrke – Niveau 4: blivende indtrykning ca. 0,25 mm efter 24 timers aflastning (BS 7188)

Tilsyneladende densitet – Niveau 4: 900 til 1.000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Gulvbelægninger
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Onsdag til fredag, 10:00 - 16:00

Faglig rådgivning
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco24.dk
Internet: www.warco24.dk