

Staldmåtte Luksus (SH)

Staldmåtte Luksus er en 4,5 cm tyk liggemåtte af PU-bundet gummigranulat til hestebokse, udebokse og løsdriftsstalde. Den består af ELT-granulat, altså gummigranulat fra genbrugte dæk, som er bundet med polyurethan og presset kompakt. Måtten ligger tungt på staldgulvet. En høj profil på undersiden holder kulden fra betonen væk. Måtten er elastisk, meget slidstærk og skridhæmmende, også når den er våd.

Måtterne lægges uden lim i frit forbandt på et stort set plant underlag med tilstrækkelig bæreevne. Det kan for eksempel være beton, en belægning af betonsten eller grusgitre fyldt med skærver. Arealet skal have kantsikring hele vejen rundt. I boksen fungerer væggene som kantsikring. Urin, der ikke er bundet, må ikke blive stående på måtterne. Urinen bindes med strøelse på måtterne eller i et indstrøet toilethjørne. Alternativt urinerer hesten i en åben paddock. Liggeområdet skal fortsat være indstrøet.

Produktdata

Farve	Murstensrød
Montering	Frit forbandt
Udvendige mål	1000 x 500 x 45 mm


Vægt	19.5 kg/styk = 39 kg/m²
Omregning	1 m² = 2 styk
Effektivt mål	100 x 50 x 4,5 cm 0,50 m²

Egenskaber



Farve Murstensrød

Murstensrød er en klassisk bygningsfarve, rød som mursten eller tagsten. Som en velkendt tone passer den ind overalt i bybilledet. Den røde farve sidder i bindemidlet, som binder det sorte gummigranulat fra genanvendelse af dæk og lægger en farvet belægning på kornene. Afhængigt af komprimeringen kan det sorte skinne igennem enkelte steder. Under belastning kan belægningen slides, så fladen først bliver spættet af fine sorte punkter i det røde. Ved høj belastning eller med tiden kan belægningen også slides helt af.




Montering

Ved frit forbandt ligger fliserne løst og tæt op ad hinanden uden indbyrdes forbindelse. Rækkerne er forskudt uregelmæssigt i forhold til hinanden. Dermed mødes der ikke fire flisehjørner i samme punkt, og stødfugerne er ikke gennemgående fra række til række. Flisernes egenvægt og friktionen mod underlaget begrænser sideværts bevægelser. Gentagne belastninger og temperaturskift kan dog gradvist forskyde fliserne. En kantsikring eller en væg begrænser denne vandring og modvirker, at fugerne åbner sig.



Materiale

Produktet fremstilles af rensat ELT-gummigranulat med en fin til mellemstor kornstørrelse på 0,8–2,5 mm. Betegnelsen ELT står for »End of Life Tyres«. Granulatet kommer fra oparbejdning og genanvendelse af udtjente dæk og består af naturgummi (NR) og styren-butadien-gummi (SBR). Som bindemiddel anvendes polyurethan (PU). I de sorte og antracitfarvede udgaver er bindemidlet farveløst; i de farvede udgaver er det tilsat farve og lægger sig som et farvelag om de sorte korn, som forbliver sorte inde. Overfladen er fint struktureret.



Underside

I undersiden er der formet en struktur af ca. 15 mm høje, hule, kvadratiske fødder, som er forbundet med smalle ribber. Mellem flise og underlag er der et sammenhængende hulrum, hvor væske kan løbe af med faldet, og luften kan cirkulere. Under belastning giver strukturen elastisk efter. Flisen lægges på et fast, bærende underlag. Følg lægningsvejledningen.

Staldmåtte Luksus (SH)

Egenskaber



Efl

Brændbar.



UV-stabiliseret

ELT-granulat er UV-stabiliseret. Enkelte farvetoner i farvelaget kan ændre sig lidt udendørs.



Indendørs og beskyttet udendørs brug

Til indendørs og beskyttede udendørs arealer. Undgå stående vand og vedvarende opfugtning.



Grænseværdier for skadelige stoffer overholdt

Overholder EU's grænseværdier for skadelige stoffer. Den indledende gummilugt aftager.

Tekniske data

De vigtigste tekniske egenskaber ved WARCO-produkterne vurderes på en skala fra 1 til 5. Dermed kan produkter til samme anvendelse sammenlignes direkte. Den pågældende produktside forklarer, hvordan skalaværdierne fastlægges.

Støddabsorbering og vibrationsdæmpning, trinlydsdæmpning – Niveau 3: tydelig dæmpning

Slidstyrke – Niveau 5: skalaens højeste niveau (BS 7188)

Vandgennemtrængelighed (DS/EN 12616) – Niveau 2: infiltration op til 10 mm/h (10 l/(m²·h))

Varmeisolering – Niveau 4: varmeledningsevne ca. 0,09 W/(m·K)

Glatholdighed (DS/EN 16165) – Niveau 3: gennemsnitlig slipvinkel ca. 15°, klasse R10

Dynamisk friktion, klasse DS (DS/EN 14041) – Niveau 2: dynamisk friktionskoefficient ca. 0,38

Trykstyrke – Niveau 4: blivende indtrykning ca. 0,25 mm efter 24 timers aflastning (BS 7188)

Tilsyneladende densitet – Niveau 4: 900 til 1.000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Gulvbelægninger
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Onsdag til fredag, 10:00 - 16:00

Faglig rådgivning
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco24.dk
Internet: www.warco24.dk