

Stallmatte Puzzle (RZ)

[Missing translation]



Produktdata

Farve	Antracit	Vægt	25.5 kg/styk = 24.29 kg/m ²
Montering	Optimeret puzzlesamling med fasede kanter	Omregning	1 m ² = 0.95 styk
Udvendige mål	1100 x 1100 x 30 mm	Effektivt mål	102,5 x 102,5 x 3 cm 1,05 m ²

Egenskaber




Farve Antracit

Antracit er en dyb sortgrå farve. Tonen er kraftig og dominerende og virker nøgtern og tidløs. Den passer ind i både moderne og industrielt prægede omgivelser. Farven er det sorte gummigranulats egen farve. Granulatet stammer fra genanvendelse af dæk og er bundet med et farveløst bindemiddel. Nye plader er i starten dybsorte og kan med tiden blive lidt lysere under påvirkning af UV-lys.




Materiale

Produktet fremstilles af rensset ELT-gummigranulat med en fin til mellemstor kornstørrelse på 0,8–2,5 mm. Betegnelsen ELT står for »End of Life Tyres«. Granulatet kommer fra oparbejdning og genanvendelse af udtjente dæk og består af naturgummi (NR) og styren-butadien-gummi (SBR). Som bindemiddel anvendes polyurethan (PU). I de sorte og antracitfarvede udgaver er bindemidlet farveløst; i de farvede udgaver er det tilsat farve og lægger sig som et farvelag om de sorte korn, som forbliver sorte inde. Overfladen er fint struktureret.



Montering

Alle fire sider af flisen er udformet som en optimeret puzzlesamling med afrundede tænder. Puzzlesamlingen er ikke symmetrisk opbygget og fastlægger derfor læggeretningen. Fliserne trykkes sammen ovenfra. De afrundede tænder holder fliserne sammen uden limning og modvirker også ved stor belastning niveauforskelle mellem tilstødende fliser. Der er som regel ikke behov for kantsikring. De fasede overkanter giver ensartede, bugtede fuger, der følger tændernes bølgede forløb.



Underside

På undersiden er der udformet kvadratiske anlægsflader med afrundede hjørner. De er drejet 45° og anbragt i et rombemønster. Mellem anlægsfladerne løber afvandingsriller. Udendørs og i fugtige omgivelser kan vandet løbe væk gennem rillerne i faldets retning. På et vandgennemtrængeligt bærelag siver det direkte ned i undergrunden. Følg lægningsvejledningen.

Stallmatte Puzzle (RZ)

Egenskaber



UV-stabiliseret

ELT-granulat er UV-stabiliseret. Enkelte farvetoner i farvelaget kan ændre sig lidt udendørs.



Grænseværdier for skadelige stoffer overholdt

Overholder EU's grænseværdier for skadelige stoffer. Den indledende gummilugt aftager.



Efl

Brændbar.



Indendørs og beskyttet udendørs brug

Til indendørs og beskyttede udendørs arealer. Undgå stående vand og vedvarende opfugtning.

Tekniske data

De vigtigste tekniske egenskaber ved WARCO-produkterne vurderes på en skala fra 1 til 5. Dermed kan produkter til samme anvendelse sammenlignes direkte. Den pågældende produktside forklarer, hvordan skalaværdierne fastlægges.

Dynamisk friktion, klasse DS (DS/EN 14041) – Niveau 2: dynamisk friktionskoefficient ca. 0,38

Vandgennemtrængelighed (DS/EN 12616) – Niveau 2: infiltration op til 10 mm/h (10 l/(m²·h))

Slidstyrke – Niveau 5: skalaens højeste niveau (BS 7188)

Tilsyneladende densitet – Niveau 4: 900 til 1.000 kg/m³

Stødabsorbering og vibrationsdæmpning, trinlydsdæmpning – Niveau 2: moderat dæmpning

Trykstyrke – Niveau 4: blivende indtrykning ca. 0,25 mm efter 24 timers aflastning (BS 7188)

Varmeisolering – Niveau 3: varmeledningsevne ca. 0,11 W/(m·K)

Glatteholdighed (DS/EN 16165) – Niveau 3: gennemsnitlig slipvinkel ca. 15°, klasse R10

Michael Schladt
WARCO Gulvbelægninger
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

WARCO Gallery
 Klemmhof 9
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Onsdag til fredag, 10:00 - 16:00

Faglig rådgivning
 +49 6321 9152391

E-mail: info@warco24.dk
 Internet: www.warco24.dk