

Gummigranulat-Platte (XS)

Die Gummigranulatplatte wird aus Gummigranulaten und einem dauerelastischen Bindemittel hergestellt. Die Oberflächenstruktur ist abhängig von der Sieblinie, d.h. von der Korngrößenverteilung des Gummigranulats und der Dichte der Platte.

Die Elastizität der Platte sorgt für eine gewisse Anpassungsfähigkeit an den Untergrund. Trittschall und Vibrationen werden reduziert. Je nach Dicke und Dichte kann die Wasserdurchlässigkeit variieren.

Produktdaten

Farbdesign	[Missing translation]
Montage	nicht relevant
max. Format	1020 x 1020 x 2 mm

Gewicht	2.6 kg/Stück = 2.5 kg/m ²
Umrechnung	1 m ² = 0.96 Stück
Nutzmaß	102 x 102 x 0,2 cm 1,04 m ²

Eigenschaften

Farbdesign [Missing translation]
[Missing translation]



Material

Das Produkt besteht zu 100 % aus neu hergestelltem EPDM-Granulat in mehreren Mischfarben mit einer Körnung von 1,0 bis 4,0 mm. Granulat aus Altreifen ist nicht enthalten. EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist durchgefärbt und frei von Schadstoffen. Die verschiedenfarbigen Körner ergeben zusammen ein meliertes Bild. Das Granulat ist mit PU-Bindemittel gebunden. In der Oberfläche ist die Körnung deutlich zu sehen, die Struktur ist mittelfein bis grob.

Gummigranulat-Platte (XS)

Eigenschaften



Innenbereich und geschützter Außenbereich

Für Innenräume und geschützte Außenbereiche.
Staunässe und dauerhafte Durchnässung vermeiden.



Farbstabil und UV-beständig

Oberfläche aus EPDM-Granulat: farbstabil und
langfristig beständig gegen UV-Strahlung.



Schadstoffgrenzwerte eingehalten

Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte
ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv zu bewerten, wodurch sich das für den jeweiligen Anwendungszweck am besten geeignete Produkt leichter finden lässt. Ausführliche Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie auf der Produktdetailseite.

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 12616) – Skalenwert 1: Infiltration ca. 0 mm/h (0 l/(m²·h))

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) – Skalenwert 1: Gleitreibungskoeffizient ca. 0,30

Scheinbare Dichte – Skalenwert 5: ab 1.000 kg/m³

Abriebfestigkeit – Skalenwert 3: hoch (BS 7188)

Rutschhemmung (DIN EN 16165) – Skalenwert 2: mittlerer Akzeptanzwinkel ca. 13°, Bewertungsgruppe R10

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert 1: spürbare Dämpfung

Druckfestigkeit – Skalenwert 5: kein bleibender Eindruck nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

WARCO Bodenbeläge GmbH

Klemmhof 9
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de