



Underlag til hundeløbegård (FF)

Underlag til hundeløbegård type FF er en pladebelægning af PU-bundet gummigranulat til udendørs løbegårde samt til indendørs rum og haller. Pladerne har to lag. Øverst ligger komprimeret finere granulat. Det grovere lag nedenunder bærer belastningen og dæmper stød. Kanterne er fasede. Overfladen giver godt greb og er skridhæmmende, også når den er våd. Belægningen er elastisk, skåner poterne, er vandgennemtrængelig og frostbestandig og isolerer mod kulde fra underlaget.

Pladerne lægges med plastdyvler i halvforbandt og med en fast kantsikring hele vejen rundt. Underlaget skal kunne bære belastningen, være stabilt og stort set plant. Indendørs skal det også kunne tåle fugt. På græs, jord eller grus danner grusgitre fyldt med skærver underlaget. Vand og urin løber gennem pladerne og videre med faldet eller siver ned i jorden. De halve plader ved kanten skæres til med en rundsav. Til rengøring er en kost, en haveslange eller en højtryksrenser nok.

Produktdata


Farve	Murstensrød	Vægt	1 kg/
Montering	Plastdyvel		
Udvendige mål	500 x 500 x 40 mm	Effektivt mål	50 x 50 x 4 cm 0,25 m²

Egenskaber



Farve Murstensrød

Murstensrød er en klassisk bygningsfarve, rød som mursten eller tagsten. Som en velkendt tone passer den ind overalt i bybilledet. Den røde farve sidder i bindemidlet, som binder det sorte gummigranulat fra genanvendelse af dæk og lægger en farvet belægning på kornene. Afhængigt af komprimeringen kan det sorte skinne igennem enkelte steder. Under belastning kan belægningen slides, så fladen først bliver spættet af fine sorte punkter i det røde. Ved høj belastning eller med tiden kan belægningen også slides helt af.




Montering

Plastdyvler er cylindriske plaststifter med profileret overflade. De sidder i fabriksborede huller på to modstående sider af flisen. Fliserne lægges i halvforbandt. Derfor er hver flise via plastdyvlerne forbundet med to fliser i den foregående og to fliser i den efterfølgende række. Dyvlerne forhindrer, at fliserne bevæger sig på tværs af dyvlerne, men ikke i dyvlernes længderetning. Fladen kræver derfor en fast kantsikring.



Materiale

Produktet er opbygget i to lag: et synligt slidlag øverst og et bundlag nedenunder. Slidlaget består af ELT-gummigranulat med en fin til mellemstor kornstørrelse på 0,5–2,5 mm, bundlaget af groft ELT-gummigranulat på 2–4 mm. ELT står for »End of Life Tyres«: granulatet er rensat gummi fra genanvendte, udtjente dæk og består af naturgummi (NR) og styren-butadien-gummi (SBR). Begge lag er bundet med et polyurethanbindemiddel (PU), som er farveløst i de sorte og antracitfarvede udgaver og tilsat farve i de øvrige farveudgaver. Slidlagets overflade er fint struktureret.



Underside

Undersiden er inddelt i kvadratiske anlægsflader, og mellem dem løber lave drækanaler i et retvinklet gitter. Kanalerne løber helt ud til kanten og går over i kanalerne i nabofliserne. Udendørs og i fugtige omgivelser kan vandet løbe gennem kanalerne og følge underlagets fald. På et vandgennemtrængeligt bærelag siver det direkte ned i undergrunden. Følg lægningsvejledningen.

Underlag til hundeløbegård (FF)

Egenskaber



Frostbestandig

Tåler frost og frysende porevand uden at sprænges, revne eller knække.



Kritisk faldhøjde 140 cm (DS/EN 1177)

Stødabsorberende legepladsbelægning – certificeret faldunderlag til private og offentlige legearealer.



UV-stabiliseret

ELT-granulat er UV-stabiliseret. Enkelte farvetoner i farvelaget kan ændre sig lidt udendørs.



Efl

Brændbar.



Indendørs og udendørs brug

Frostbestandig og egnet til indendørs og udendørs brug.



Grænseværdier for skadelige stoffer overholdt

Overholder EU's grænseværdier for skadelige stoffer. Den indledende gummilugt aftager.

Tekniske data

De vigtigste tekniske egenskaber ved WARCO-produkterne vurderes på en skala fra 1 til 5. Dermed kan produkter til samme anvendelse sammenlignes direkte. Den pågældende produktside forklarer, hvordan skalaværdierne fastlægges.

Vandgennemtrængelighed (DS/EN 12616) – Niveau 5: infiltration ca. 1.000 mm/h (1.000 l/(m²·h))

Glatholdighed (DS/EN 16165) – Niveau 4: gennemsnitlig slipvinkel ca. 16°, klasse R10

Stødabsorbering og vibrationsdæmpning, trinlydsdæmpning – Niveau 4: høj dæmpning

Tilsyneladende densitet – Niveau 1: op til 780 kg/m³

Dynamisk friktion, klasse DS (DS/EN 14041) – Niveau 3: dynamisk friktionskoefficient ca. 0,45

Trykstyrke – Niveau 2: blivende indtryk ca. 0,75 mm efter 24 timers aflastning (BS 7188)

Varmeisolering – Niveau 4: varmeledningsevne ca. 0,09 W/(m·K)

Slidstyrke – Niveau 4: meget høj (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Gulvbelægninger
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Onsdag til fredag, 10:00 - 16:00

Faglig rådgivning
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco24.dk
Internet: www.warco24.dk