

Underlag til hundeløbegård (FF)

Underlag til hundeløbegård type FF er en pladebelægning af PU-bundet gummigranulat til udendørs løbegårde samt til indendørs rum og haller. Pladerne har to lag. Øverst ligger komprimeret finere granulat. Det grovere lag nedenunder bærer belastningen og dæmper stød. Kanterne er fasede. Overfladen giver godt greb og er skridhæmmende, også når den er våd. Belægningen er elastisk, skåner poterne, er vandgennemtrængelig og frostbestandig og isolerer mod kulde fra underlaget.

Pladerne lægges med plastdyvler i halvforbandt og med en fast kantsikring hele vejen rundt. Underlaget skal kunne bære belastningen, være stabilt og stort set plant. Indendørs skal det også kunne tåle fugt. På græs, jord eller grus danner grusgitre fyldt med skærver underlaget. Vand og urin løber gennem pladerne og videre med faldet eller siver ned i jorden. De halve plader ved kanten skæres til med en rundsav. Til rengøring er en kost, en haveslange eller en højtryksrenser nok.

Produktdata

Farve	Antracit
Montering	Plastdyvel
Udvendige mål	500 x 500 x 30 mm

Vægt	5 kg/styk = 20 kg/m²
Omregning	1 m² = 4 styk
Effektivt mål	50 x 50 x 3 cm 0,25 m²

Egenskaber




Farve Antracit

Antracit er en dyb sortgrå farve. Tonen er kraftig og dominerende og virker nøgtern og tidløs. Den passer ind i både moderne og industrielt prægede omgivelser. Farven er det sorte gummigranulats egen farve. Granulatet stammer fra genanvendelse af dæk og er bundet med et farveløst bindemiddel. Nye plader er i starten dybsorte og kan med tiden blive lidt lysere under påvirkning af UV-lys.




Materiale

Produktet er opbygget i to lag: et synligt slidlag øverst og et bundlag nedenunder. Slidlaget består af ELT-gummigranulat med en fin til mellemstor kornstørrelse på 0,5–2,5 mm, bundlaget af groft ELT-gummigranulat på 2–4 mm. ELT står for »End of Life Tyres«: granulatet er rensset gummi fra genanvendte, udtjente dæk og består af naturgummi (NR) og styren-butadien-gummi (SBR). Begge lag er bundet med et polyurethanbindemiddel (PU), som er farveløst i de sorte og antracitfarvede udgaver og tilsat farve i de øvrige farveudgaver. Slidlagets overflade er fint struktureret.



Montering

Plastdyvler er cylindriske plaststifter med profileret overflade. De sidder i fabriksborede huller på to modstående sider af flisen. Fliserne lægges i halvforbandt. Derfor er hver flise via plastdyvlerne forbundet med to fliser i den foregående og to fliser i den efterfølgende række. Dyvlerne forhindrer, at fliserne bevæger sig på tværs af dyvlerne, men ikke i dyvlernes længderetning. Fladen kræver derfor en fast kantsikring.



Underside

Undersiden er inddelt i kvadratiske anlægsflader, og mellem dem løber lave drænkanaler i et retvinklet gitter. Kanalerne løber helt ud til kanten og går over i kanalerne i nabofliserne. Udendørs og i fugtige omgivelser kan vandet løbe gennem kanalerne og følge underlagets fald. På et vandgennemtrængeligt bærelag siver det direkte ned i undergrunden. Følg lægningsvejledningen.

Underlag til hundeløbegård (FF)

Egenskaber



Grænseværdier for skadelige stoffer overholdt

Overholder EU's grænseværdier for skadelige stoffer. Den indledende gummilugt aftager.



Frostbestandig

Tåler frost og frysende porevand uden at sprænges, revne eller knække.



Kritisk faldhøjde 110 cm (DS/EN 1177)

Stødabsorberende legepladsbelægning – certificeret faldunderlag til private og offentlige legearealer.



Indendørs og udendørs brug

Frostbestandig og egnet til indendørs og udendørs brug.



Efl

Brændbar.



UV-stabiliseret

ELT-granulat er UV-stabiliseret. Enkelte farvetoner i farvelaget kan ændre sig lidt udendørs.

Tekniske data

De vigtigste tekniske egenskaber ved WARCO-produkterne vurderes på en skala fra 1 til 5. Dermed kan produkter til samme anvendelse sammenlignes direkte. Den pågældende produktside forklarer, hvordan skalaværdierne fastlægges.

Trykstyrke – Niveau 2: blivende indtrykning ca. 0,75 mm efter 24 timers aflastning (BS 7188)

Glatholdighed (DS/EN 16165) – Niveau 4: gennemsnitlig slipvinkel ca. 16°, klasse R10

Slidstyrke – Niveau 4: meget høj (BS 7188)

Varmeisolering – Niveau 3: varmeledningsevne ca. 0,11 W/(m·K)

Dynamisk friktion, klasse DS (DS/EN 14041) – Niveau 3: dynamisk friktionskoefficient ca. 0,45

Tilsyneladende densitet – Niveau 1: op til 780 kg/m³

Stødabsorbering og vibrationsdæmpning, trinlydsdæmpning – Niveau 3: tydelig dæmpning

Vandgennemtrængelighed (DS/EN 12616) – Niveau 5: infiltration ca. 1.000 mm/h (1.000 l/(m²·h))

Michael Schladt
WARCO Gulvbelægninger
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Onsdag til fredag, 10:00 - 16:00

Faglig rådgivning
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco24.dk
Internet: www.warco24.dk